PROPAM® ACEL

ACELERANTE DE FRAGUADO PARA MORTEROS MONOCAPA

DESCRIPCIÓN

Acelerante líquido para morteros exento de cloruros.

DATOS TÉCNICOS	
Aspecto	Líquido
Densidad aparente	1,35 ± 0,10 g/cm^3
Temperatura de aplicación	+5ºC a +35ºC
Comportamiento al fuego	No inflamable
pH	7 ± 1

PROPAM ACEL

APLICACIONES

Reducción de los tiempos de espera del raspado de los morteros monocapa **REVAT**, especialmente en épocas frías.
Acelera los tiempos de fraguado y endurecimiento en todo tipo de mortero de cemento.

PROPIEDADES

Reducción del tiempo de puesta en obra. Realización de la operación de raspado en el mismo día, en épocas frías.
No corroe armaduras ni perfiles metálicos.

MODO DE EMPLEO

1. Sustituir 1 litro de agua de amasado por 1 litro de **PROPAM ACEL** por cada 6 sacos de mortero monocapa **REVAT**.
2. En morteros se recomienda una dosificación aproximada del 1% sobre el peso del cemento. En caso de duda consultar con el Departamento Técnico.

PRECAUCIONES

- Siempre se recomienda efectuar una prueba previa para ajustar la velocidad de fraguado y endurecimiento requerido.
- Emplear entre +5ºC y +35ºC.
- No es conveniente su uso con riesgo de lluvia o heladas.
- Utilizar dentro del rango de temperaturas de aplicación de morteros monocapa.
- En caso de salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua y si es necesario acudir a un centro médico.

RENDIMIENTO

El consumo aproximado de **PROPAM ACEL** es de 1 litro por cada 9 m^2 de mortero monocapa REVAT aplicado.

PRESENTACIÓN

En bidón de plástico de 25 litros.

ALMACENAMIENTO

Envase original, bien cerrado y en lugares cubiertos y protegidos del calor, de la humedad y del frío (heladas): 2 años.

ADVERTENCIA: Esta información ha sido recopilada en base a nuestros ensayos y experiencia. Las recomendaciones de esta ficha no implican garantía alguna, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que el producto resulta adecuado al uso que desea darle. La presente ficha técnica es válida en función de la última edición del catálogo impreso. Edición 2010.